

## MCS62

### 型名 MCS62

MPD62 は透明性・耐候性にすぐれており、ディスプレイやプラスチック、各種光学フィルムの固定に適した、基材レスの両面粘着シートです。

|                      |
|----------------------|
| 軽剥離セパレーター 75 $\mu$ m |
| 粘着層 25 $\mu$ m       |
| 重剥離セパレーター 75 $\mu$ m |

### サイズ

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| 幅       | mm | 620mm |
| 長さ(MAX) | m  | 100   |
| 有効部厚    | mm | 0.025 |

### 光学特性

| SPEC                     | 数値   |
|--------------------------|--|
| 全光線透過率[%]                | 92   |
| ヘイズ[%]                   | 0.4  |
| 耐久試験<br>フィルムの浮き、はがれ、発泡なし | 85°C × 200h<br>85°C × 85%RH × 200h<br>60°C × 95%RH × 200h<br>85/-40°C × 30min × 200Cycle |

\*Test Sample: 1mmPMMA (MR200) + PETLayer 50\*100mm

### 安全上の注意

\*本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。ご使用いただく前に、被着体(テープに貼り合わせる材料)との適合性をご確認の上、ご使用検討をお願いいたします

### Remedies and Limitations

Should any product fail to perform as warranted or for any other claims arising from the purchase of products from us, our liability and your remedy are strictly limited to the purchase price or replacement, at our sole option, of the product sold. Please refer: <https://www.mecanusa.com/order-info.html>

### \*納入製品の保証条件と責任範囲\*

製品の品質には常に万全を期していますが、万一のトラブルを回避するため、ホームページ上で販売に関する規定を設けています。8 項「偏光板等光学板の保証」及び 9 項「責任の制限」におきましては、特にご留意頂きたくお願い致します。

取引条件記載 URL: <https://www.mecan.co.jp/product/orderinformation.html>